



COLA BLANCA PARA PUERTAS BLINDADAS HIERRO

FICHA TECNICA

BASE: homopolímero de acetato de vinilo modificado.
ASPECTO: líquido denso rosado.
PELICULA SECA: translúcida. DENSIDAD: aprox. 1,2 gr./cc3.
VISCOSIDAD: 7000-9000 cps (5/20).
SOLIDOS: 50+-1%.
TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM: +3°C.
APLICACIONES: prensado en frío o caliente de hierro con aglomerados o fibra. Especial para puertas blindadas.
SECADO: 45 min. aprox. a 20°C, 50% HR.
SEGURIDAD: no apto para uso infantil.
ALMACENAJE: en interiores, entre 15 y 25°C.
CADUCIDAD: 2 meses aproximadamente.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos la información técnica aquí suministrada puede ser modificada sin previo aviso

PRODUCTO PARA USO INDUSTRIAL

La ciencia de pegar, la fuerza de unir

COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

(08420 CANOVELLES) BARCELONA



747426496



comercial@colwhite.com