



FICHA TECNICA



BASE: termoplástico EVA.

ESTADO: sólido-termofusible.

DENSIDAD: aprox. 0,91 gr./cc3.

VISCOSIDAD: 12000 cps (Brookfield a 150°C).

DUREZA DIN: 21. Din 53505 (ISO 868 y ASTM D1238).

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO: 84°C (anillo-bola norma ASTM D-3104).

PUNTO DE FUSION: 102°C (punto en que comienza a licuarse).

TIEMPO ABIERTO: 44 seg. (norma ASTM D-4497).

OLOR: inodoro, en su aplicación débil.

COLOR: translúcido.

APLICACIONES: a una cara en papel, cartón, madera, corcho, tejidos, piel, aluminio, acero, cerámica, vidrio y diferentes sustratos plásticos.

PRESENTACION: en barras de 20 cm. de 12 mm. de diámetro.

ALMACENAJE: en interiores, entre 15 y 25°C.

CADUCIDAD: 1 año aproximadamente.

*para cualquier consulta no dude en contactar con nuestro servicio técnico.

*esta información es una simple información orientativa. El consumidor debe comprobar que el producto se adapta a sus necesidades, asimismo puede ser modificada sin previo aviso

FORMATOS : CAJA 10KG

PRODUCTO PARA USO INDUSTRIAL

La ciencia de pegar, la fuerza de unir

COLWHITE COLAS Y ADHESIVOS INDUSTRIALES

(08420 CANOVELLES) BARCELONA



747426496



comercial@colwhite.com